

Rollei Superpan-200 - 22 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 200 ; voir les documents Agfa

Rollei Superpan-200 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50		
22 °C	07.15	15.00		
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
22 °C	07.15	15.00	03.45	03.45
BKA	Acufine			
22 °C	cf 21 °C			
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50		
22 °C	07.15	15.00		
ILFORD	ID-11 1+1			
22 °C	12.30			
KODAK	D-76 1+1			
22 °C	12.30			
ROLLEI	RHS 1+7	RLS 1+4		
22 °C	05.45	cf 24 °C		
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4			
22 °C	04.45			

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 5h19
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants