

# Rollei Superpan-200 - 22 °C

*NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 200 ; voir les documents Agfa*

## Rollei Superpan-200 à EI 250/25°

<b>AGFA</b>	R09 special 1+15	Studional 1+15
<b>22 °C</b>	<b>05.45</b>	<b>05.45</b>
<b>BJA</b>	Ethol UFG 1+5	
<b>22 °C</b>	<b>11.00</b>	
<b>MOERSCH</b>	Tanol Speed 1+1+100	
<b>22 °C</b>	<b>cf 24 °C</b>	

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 5h19

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants