

# Rollei Retro-400S - 22 °C

*NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 400S ; voir les documents Agfa*

## Rollei Retro-400S à EI 200/24°

<b>BKA</b>	Acufine
<b>22 °C</b>	<b>15.00</b>
<b>MOERSCH</b>	Tanol 1+1+100
<b>22 °C</b>	<b>cf 24 °C</b>
<b>ROLLEI</b>	RLS 1+4
<b>22 °C</b>	<b>cf 24 °C</b>

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 2 janvier 2025 à 17h40

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants