

# Rollei Retro-400S - 24 °C

*NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 400S ; voir les documents Agfa*

## Rollei Retro-400S à EI 400/27°

<b>ADOX</b>	Adonal 1+25	Adonal 1+50		
24 °C	<b>08.30</b>	<b>17.45</b>		
<b>AGFA</b>	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
24 °C	<b>08.30</b>	<b>17.45</b>	<b>07.00</b>	<b>07.00</b>
<b>BKA</b>	ACU-1 1+5			
24 °C	<b>cf 21 °C</b>			
<b>FOMA</b>	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Fomadon P pur
24 °C	<b>08.30</b>	<b>17.45</b>	<b>07.45</b>	<b>10.30</b>
<b>ILFORD</b>	ID-11 pur			
24 °C	<b>08.45</b>			
<b>KODAK</b>	D-76 pur	XTOL 1+2		
24 °C	<b>08.45</b>	<b>13.45</b>		
<b>MOERSCH</b>	Tanol Speed 1+1+100			
24 °C	<b>18.00</b>			
<b>ROLLEI</b>	RHS 1+7			
24 °C	<b>07.00</b>			
<b>TETENAL</b>	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50	
24 °C	<b>03.00</b>	<b>03.00</b>	<b>05.15</b>	

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 4h24  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants