

Kodak TMAX-100 - 18 °C

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°											
ADOX	ADX-II 1+24	Silvermax 1+24	FX-39 1+9	FX-39 1+14							
18 °C	13.45	12.30	10.00	13.45							
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
18 °C	06.00	06.45	08.00	12.00							
ARS-IMAGO	FD 1+39										
18 °C	cf 20 °C										
BKA	Ethol UFG 1+5	Ethol TEC 1+15									
18 °C	cf 21 °C	cf 21 °C									
BERGGER	BerSpeed 1+1										
18 °C	13.15										
CLAYTON	F76 plus 1+9	F76 plus 1+19									
18 °C	13.00	22.45									
FOMA	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1					
18 °C	17.00	12.30	08.30	11.30	13.45	20.30					
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
18 °C	07.30	11.00	-	09.15	12.30	18.15	13.45	14.45	21.30	04.00	08.30
(suite)	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14					
18 °C	12.30	08.00	04.00	08.30	09.45	18.15					
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	07.30	11.00	-	-	cf 24 °C	cf 24 °C	13.30	-	06.30	08.30	11.30
(suite)	D-19										
18 °C	05.45										
MOERSCH	Finol 1+1+100	Tanol Speed 1+1+100									
18 °C	21.00	18.30									
PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9	FX-39 1+14								
18 °C	11.15	10.00	13.45								
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
18 °C	07.00	08.30	09.45								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
18 °C	07.15	09.30	11.45								
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50								
18 °C	13.15	13.15	32.30								

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants