

Agfa APX-400 - 21 °C

NOTE : Ce film a été remplacé en 2013 par l'APX 400 "New". Si votre boîte comporte le signe "New", utilisez la table de l'Agfaphoto APX-400.

Agfa APX-400 à EI 320/26°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50			
21 °C	06.45	10.30			
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50			
21 °C	06.45	10.30			
ILFORD	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
21 °C	13.15	16.00	22.45	08.30	13.45

Agfa APX-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50								
21 °C	09.30	29.00								
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15					
21 °C	05.45	09.30	29.00	cf 20 °C	cf 20 °C					
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-S 1+9
21 °C	11.30	16.15	28.15	10.00	18.00	25.30	-	05.45	11.30	08.30
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4						
21 °C	11.30	16.15	28.15	11.30						
TETENAL	Ultrafin plus 1+4									
21 °C	14.45									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré samedi 14 avril 2018 à 14h48

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants