

Bergger Pancro400 - 21 °C

Bergger Pancro400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50			
21 °C	07.20	20.30			
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Studional 1+15		
21 °C	07.20	20.30	cf 20 °C		
ARS-IMAGO	FD 1+39				
21 °C	09.45				
BERGGER	BerSpeed 1+1	PMK 1+2+100	BER49 pur	BER49 1+1	
21 °C	11.00	16.30	12.50	21.30	
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50			
21 °C	07.20	20.30			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1			
21 °C	08.20	15.45			
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
21 °C	08.20	15.45	08.20	09.15	16.30
ROLLEI	Supergrain 1+9				
21 °C	08.40				

Bergger Pancro400 à EI 800/30°

BERGGER	BerSpeed 1+1
21 °C	cf 24 °C

Bergger Pancro400 à EI 1600/33°

BERGGER	BerSpeed 1+1
21 °C	cf 24 °C

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 1h25

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants