

Bergger Pancro400 - 22 °C

Bergger Pancro400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50			
22 °C	06.45	19.00			
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Studional 1+15		
22 °C	06.45	19.00	cf 20 °C		
ARS-IMAGO	FD 1+39				
22 °C	09.00				
BERGGER	BerSpeed 1+1	PMK 1+2+100	BER49 pur	BER49 1+1	
22 °C	10.15	15.15	11.45	20.00	
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50			
22 °C	06.45	19.00			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1			
22 °C	07.40	14.30			
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
22 °C	07.40	14.30	07.40	08.30	15.15
ROLLEI	Supergrain 1+9				
22 °C	08.00				

Bergger Pancro400 à EI 800/30°

BERGGER	BerSpeed 1+1
22 °C	cf 24 °C

Bergger Pancro400 à EI 1600/33°

BERGGER	BerSpeed 1+1
22 °C	cf 24 °C

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 1h25
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants