

Kodak 125PX, révélateurs Ilford - 21 °C

Kodak 125PX à EI 64/19°

ILFORD	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec DDX 1+4
21 °C	07.45	08.00	11.30	04.45

Kodak 125PX à EI 125/22°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9
21 °C	05.00	07.45	03.30	05.15	08.30	05.45	-	04.15	06.45	11.45	04.45
(suite)	Ilfosol-3 1+14										
21 °C	08.00										

Kodak 125PX à EI 200/24°

ILFORD	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec DDX 1+4
21 °C	05.45	08.00	12.45	07.45

Kodak 320TXP, révélateurs Ilford - 21 °C

Kodak 320TXP à EI 320/26°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1
21 °C	08.15	11.45

Kodak 400TX, révélateurs Ilford - 21 °C

Kodak 400TX à EI 200/24°

ILFORD	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
21 °C	09.30	11.30	14.15	04.15	06.15	05.15	05.15	08.00

Kodak 400TX à EI 400/27°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
21 °C	06.15	09.00	03.30	06.15	07.45	03.30	06.15	09.30	07.15	11.30

Kodak 400TX à EI 640/29°

ILFORD	Microphen pur
21 °C	07.45

Kodak 400TX à EI 800/30°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
21 °C	07.15	10.45	10.30	14.15	04.45	08.30	09.30	04.45	10.00	17.30

Kodak 400TX à EI 1600/33°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
21 °C	12.30	12.30	15.15	06.45	13.15	06.45

Kodak 400TX à EI 3200/36°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur
21 °C	10.30	15.15	23.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 6 mars 2018 à 3h29

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants