

Ultrafine T-Grain-400 - 20 °C

Ultrafine T-Grain-400 à EI 400/27°

CLAYTON	F60 1+9			
20 °C	09.00			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1		
20 °C	06.00	10.00		
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31
20 °C	06.00	10.00	08.00	05.00

Ultrafine T-Grain-400 à EI 800/30°

CLAYTON	F60 1+9			
20 °C	09.00			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1		
20 °C	06.00	10.00		
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31
20 °C	06.00	10.00	08.00	05.00

Ultrafine T-Grain-400 à EI 1600/33°

CLAYTON	F60 1+9			
20 °C	12.00			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1		
20 °C	08.00	13.15		
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31
20 °C	08.00	13.15	12.00	06.40

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 2 février 2018 à 21h20

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"