

Rollei Retro-80S - 21 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 80 ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-80S à EI 20/14°

ILFORD	ID-11 pur
21 °C	08.30
KODAK	D-76 pur
21 °C	08.30

Rollei Retro-80S à EI 25/15°

ROLLEI	RHS 1+15	RLS 1+4
21 °C	04.45	cf 24 °C

Rollei Retro-80S à EI 40/17°

ADOX	ADX-II 1+24
21 °C	06.15
ILFORD	ID-11 pur
21 °C	10.00
KODAK	D-76 pur
21 °C	10.00

Rollei Retro-80S à EI 50/18°

ROLLEI	RLS 1+4
21 °C	cf 24 °C
TETENAL	Neofin Blau 1+16
21 °C	04.45

Rollei Retro-80S à EI 64/19°

ADOX	Atomal 49 1+1	FX-39 1+19
21 °C	12.15	11.45
AGFA	R09 special 1+31	Studional 1+31
21 °C	07.45	07.45
KODAK	XTOL 1+2	
21 °C	10.30	
PATERSON	FX-39 1+19	
21 °C	11.45	

Rollei Retro-80S à EI 80/20°

ADOX	Adonal 1+50			
21 °C	13.15			
AGFA	Rodinal 1+50			
21 °C	13.15			
BAK	Acufine	Ethol UFG 1+5		
21 °C	04.15	09.30		
FOMA	R09 New 1+50			
21 °C	13.15			
ILFORD	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9		
21 °C	04.15	04.45		
ROLLEI	RHS 1+15	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
21 °C	05.45	05.45	07.45	10.30
TETENAL	Neofin Blau 1+16			
21 °C	05.45			

Rollei Retro-80S à EI 100/21°

BAK	Acufine
21 °C	04.45
ILFORD	Ilfotec DDX 1+4
21 °C	06.15
TETENAL	Ultrafin plus 1+4
21 °C	07.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 7 février 2018 à 1h22
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants