

**révélateur Tetenal Ultrafin liquid - 18 à 24 °C**

**Bergger BRF400-Plus**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+10	14.30	12.30	11.45	10.45	09.00

**Foma Fomapan-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+20	09.00	07.30	07.00	06.30	05.45

**Foma Fomapan-200**

EI 160/23°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+20	09.00	07.30	07.00	06.30	05.45

**Ilford PAN-F**

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+10	05.00	04.00	03.45	03.30	03.00
Ultrafin liquid 1+20	09.45	08.00	07.30	07.00	06.00

**Ilford FP4**

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+10	08.30	07.00	06.30	06.00	05.15
Ultrafin liquid 1+20	13.15	11.00	10.15	09.30	08.15

  

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+10	11.00	09.00	08.30	07.45	06.45
Ultrafin liquid 1+20	17.00	14.00	13.00	12.00	10.30

**Ilford HP5**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+10	09.00	07.30	07.00	06.30	05.45
Ultrafin liquid 1+20	19.15	16.00	14.45	13.45	12.00

  

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+10	12.00	10.00	09.15	08.30	07.30

**Ilford Pan-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+10	08.30	07.00	06.30	06.00	05.15
Ultrafin liquid 1+20	13.15	11.00	10.15	09.30	08.15

  

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+10	11.00	09.00	08.30	07.45	06.45
Ultrafin liquid 1+20	17.00	14.00	13.00	12.00	10.30

**Ilford Pan-400**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+10	07.15	06.00	05.45	05.15	04.30
Ultrafin liquid 1+20	15.45	13.00	12.00	11.15	09.45

  

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+10	08.30	07.00	06.30	06.00	05.15
Ultrafin liquid 1+20	19.15	16.00	14.45	13.45	12.00

  

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+10	12.00	10.00	09.15	08.30	07.30

**Ilford Delta-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+10	07.15	06.00	05.45	05.15	04.30
Ultrafin liquid 1+20	11.30	09.30	08.45	08.15	07.15

  

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+10	09.45	08.00	07.30	07.00	06.00
Ultrafin liquid 1+20	14.00	11.30	10.45	10.00	08.45

**Ilford SFX-200**

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+10	12.00	10.00	09.15	08.30	07.30

  

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+10	15.45	13.00	12.00	11.15	09.45

**Lomo Earl-Grey-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+20	08.30	07.00	06.30	06.00	05.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 17 janvier 2018 à 1h10  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants