

Ilford PAN-F - 18 à 24 °C

Ilford PAN-F à EI 25/15°

ADOX	ADX-II 1+24
18 °C	05.45
20 °C	05.00
21 °C	04.45
22 °C	04.30
24 °C	04.00

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ifotec DDX 1+4
18 °C	05.15	07.00	14.15	10.15	12.00	17.00	08.00
20 °C	04.30	06.00	12.30	09.00	10.30	15.00	07.00
21 °C	04.15	05.45	11.45	08.30	10.00	14.15	06.45
22 °C	04.00	05.30	11.00	08.00	09.15	13.15	06.15
24 °C	03.45	05.00	10.00	07.15	08.30	12.00	05.45

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	Microdol-X 1+3	XTOL
18 °C	05.15	07.00	14.15	13.45	17.00	06.15
20 °C	04.30	06.00	12.30	12.00	15.00	05.30
21 °C	04.15	05.45	11.45	11.30	14.15	05.15
22 °C	04.00	05.30	11.00	10.45	13.15	05.00
24 °C	03.45	05.00	10.00	09.45	12.00	04.30

SPUR	Acurol-N 1+100	UFP 1+40
18 °C	22.45	09.15 (EI 20/14°)
20 °C	20.00	08.00 (EI 20/14°)
21 °C	19.00	07.45 (EI 20/14°)
22 °C	17.45	07.15 (EI 20/14°)
24 °C	16.00	06.30 (EI 20/14°)

SPURSINN	SAM classic 1+9
18 °C	09.30
20 °C	07.45
21 °C	07.00
22 °C	06.15
24 °C	05.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h19
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants