

Agfa APX-400 - 24 °C

NOTE : Ce film a été remplacé en 2013 par l'APX 400 "New". Si votre boîte comporte le signe "New", utilisez la table de l'Agfaphoto APX-400.

Agfa APX-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50									
24 °C	08.00	25.00									
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15						
24 °C	05.00	08.00	25.00	cf 20 °C	cf 20 °C						
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-S 1+9	
24 °C	09.45	14.00	24.00	08.30	15.15	21.45	-	05.00	09.45	07.15	
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4							
24 °C	09.45	14.00	24.00	09.45							
TETENAL	Ultrafin plus 1+4										
24 °C	12.00										

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 5h02
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants