

Agfaphoto APX-400-New - 20 °C

NOTE : Ce film est différent des anciens Agfa APX-400. Il est identique au film Kentmere-400. Les temps utilisés pour EI 800/30 sont ceux de ce dernier film.

Agfaphoto APX-400-New à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Silvermax 1+19								
20 °C	11.30	10.30 (EI 500/28°)	10.30	11.00								
AGFA	Rodinal 1+25	Atomal pur										
20 °C	11.30	10.30										
FOMA	R09 New 1+25											
20 °C	11.30											
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	
20 °C	09.30	16.30	25.30	08.00	15.00	25.00	04.30	08.00	11.00	11.30	04.30	
(suite)	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14							
20 °C	08.00	09.00	12.00	06.30	11.00							
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3									
20 °C	09.30	14.00	28.00									
SPUR	UFP 1+20											
20 °C	11.30											
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9									
20 °C	11.45	14.15	16.00									
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50									
20 °C	10.00	14.00	35.00									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 18h07
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"