

Foma Fomapan-100, révéléteurs Rollei - 18 à 24 °C

Foma Fomapan-100 à EI 100/21°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
18 °C	06.15	07.30	08.30
20 °C	05.30	06.30	07.30
21 °C	05.15	06.15	07.15
22 °C	05.00	05.45	06.45
24 °C	04.30	05.15	06.00

Foma Fomapan-200, révéléteurs Rollei - 18 à 24 °C

NOTE : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 160.

Foma Fomapan-200 à EI 160/23°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
18 °C	06.15	07.30	08.30
20 °C	05.30	06.30	07.30
21 °C	05.15	06.15	07.15
22 °C	05.00	05.45	06.45
24 °C	04.30	05.15	06.00

Foma Fomapan-400, révéléteurs Rollei - 18 à 24 °C

NOTE : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 250.

Foma Fomapan-400 à EI 250/25°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
18 °C	07.00	08.00	09.45
20 °C	06.00	07.00	08.30
21 °C	05.45	06.45	08.00
22 °C	05.30	06.15	07.30
24 °C	05.00	05.45	07.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 6h03
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants